



THOROCLEAR[®] SPECIAL

Прозрачный водоотталкивающий пропиточный состав для известняка

1. Область применения

Для прозрачной, атмосферостойкой защиты составленного известняка.

2. Достоинства

Эстетичность

- внешний вид остается неизменным.

Экономичность

- обработка составом производится в один слой.

Простота в работе

- готов к использованию; нет необходимости в приготовлении на месте проведения работ, что гарантирует стабильность качества;
- наносится на слегка влажную поверхность.

Безопасность для окружающей среды

- не содержит вредных растворителей;
- не горюч;
- не требует специальных условий хранения и обработки.

3. Описание

THOROCLEAR SPECIAL (ТОРОКЛИР СПЕШИАЛ) представляет собой готовую к использованию кремнийсодержащую (силиконатную) дисперсию на водной основе.

4. Технические данные

4.1 Физические характеристики^(а)

Плотность	1,03 кг/л
Содержание твердых веществ	5,-5,5% от веса

(а) Типичные величины. Все тесты проводились при постоянной температуре 21 °С

5. Расход

2-5 м²/л или 0,2-0,5 л/м² в зависимости от пористости и отделки поверхности.

6. Упаковка

Ведро по 20 л или бочки по 220л.

7. Хранение

Хранить продукт укрытым и не на земле. Предохранять от влаги и мороза. Ставить друг на друга в высоту не более 2 ведер. Постоянно обновлять запас, чтобы не превысить срок хранения 12 месяцев.

8. Нанесение

8.1 Подготовка

Поверхность, подлежащая обработке, должна быть чистой и структурно прочной, без пыли, пятен, покрытий любого типа и органических веществ. Сооружения из нового камня должны простоять около года, прежде чем можно проводить обработку.

Перед обработкой поверхности составом THOROCLEAR SPECIAL все имеющиеся на ней трещины или швы необходимо расшить и загерметизировать, обеспечив необходимый период отверждения использованных для этого материалов.

Если известняк содержит примеси, такие как, железо или сланец, поверхность может приобрести более темный оттенок.

Рекомендуется сначала провести пробную обработку.

Предохранять все прилегающие поверхности, оконные рамы, дверные коробки, выкрашенные краской поверхности, растения и т.п. от случайных брызг или проливания жидкости.

Особо следует следить за тем, чтобы были полностью защищены детали из алюминиевых сплавов.



8.2 Нанесение

Не применять THOROCLEAR SPECIAL, когда температура воздуха или нижнего слоя ниже +5 °С или может упасть ниже +5 °С в ближайшие сутки. Не наносить на горизонтальные поверхности, находящиеся в зоне воздействия подсоса капиллярной влаги.

Несмотря на то, что THOROCLEAR SPECIAL можно наносить на слегка влажные поверхности, желательно, чтобы при нанесении состава поверхность была воздушно-сухой.

Наносить в один слой, лучше всего с использованием распылителя низкого давления. Начинают обработку снизу, полностью насыщая поверхность составом. Участок считается насыщенным только в случае появления потеков примерно от 15 до 30 см. Не следует допускать появления потеков большей длины. Состав можно наносить также с помощью малярной кисти.

Наносить только в один слой, поскольку когда THOROCLEAR SPECIAL начинает высыхать, все последующие слои не будут связываться с нижними.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материалах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и советы по применению этих материалов даются без гарантии, поскольку условия их применения не находятся под контролем компании.

Лишь потребитель несет ответственность за соответствие выбранного им материала предназначенным целям и соблюдение надлежащих условий их применения.

АВТОРСКИЕ ПРАВА



Все права собственности и авторские права на перевод технического описания принадлежат фирме "Триада-Холдинг".

Никакая часть настоящего технического описания ни в каких целях не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения фирмы "Триада-Холдинг".

Это издание заменяет все предыдущие, которые утрачивают силу.

Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ	Ваш региональный дистрибьютор
<p>Триада-Холдинг</p>	

8.3 Очистка оборудования и удаление брызг

Незатвердевший материал отмывается водой.

9. Меры безопасности

В принципе, THOROCLEAR SPECIAL не представляет опасности для здоровья. Однако рекомендуется всегда производить работу в перчатках и защитных очках.

При случайном попадании материала на кожу или в глаза немедленно смыть его чистой водой. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.

По запросу может быть предоставлен справочный листок данных по безопасности.